
97.2500
102.560
103.300
121.570
124.000
126.040
130.300
133.450
139.700
152.670
154.900
160.850
164.000
167.080
LyG
LyB
OVI
LyA
NV
SiII
OI
CII
SiIV+OIV
SiII
CIV
FeII
HeII
AlII
GOODS_MR_dec06_1_q1_26_2.spec.ps, z=4.799, Quality=C
Relative Flux
Observed wavelength [nm]
10
5
0
−5
−10
−15
500
600
700
800
900
1000